

## T406 GRECALE

FONDO UNIVERSALE, ALL'ACQUA, PIGMENTATO



- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici
- Favorisce uniformità di colore, copertura e applicabilità delle idropitture
- Migliora la copertura delle tinte brillanti
- Migliora l'ancoraggio delle idropitture



Base  
Bianca



### CARATTERISTICHE

**GRECALE** è un fondo universale all'acqua pigmentato per interni ed esterni in grado di ridurre ed uniformare l'assorbimento delle superfici favorendo l'applicabilità delle idropitture, la loro copertura e uniformità di colore, in particolar modo sulle tinte brillanti. **GRECALE** è realizzato con microemulsione acrilica che gli conferisce un'ottima capacità di adesione e crea un ottimo strato d'aggancio per le idropitture.

**GRECALE** è ideale per la preparazione di facciate esterne e di pareti interne in ambienti di pregio sia in ambito civile che commerciale quali showroom, hall, negozi, locali pubblici, sale da pranzo, camere, ecc. **GRECALE** può essere applicato su intonaci civili, rasature, cartongesso, vecchie idropitture purchè in buono stato. Disponibile di colore bianco o nelle tinte tenui realizzate con sistema tintometrico Color Building.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti.

**IN INTERNO:** Stuccare eventuali crepe e fessure con **PERLA STUK** o **STUCCO CAT**. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido applicare una mano di **PRIMER PA 300** e attendere 3-4 ore prima di procedere.

**IN ESTERNO:** Nel caso di intonaci nuovi attendere la completa stagionatura. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido applicare una mano di **PRIMER PA 300** o di **LIGHT TEK**. In presenza di pitture o rivestimenti con elevato degrado e/o scarsa adesione procedere con la loro rimozione. In tutti i casi di ristrutturazione eseguire idrolavaggio delle superfici e igienizzare con **KURASAN HB**. Applicare una mano di fissativo **LIGHT TEK** (non in presenza di EPS) o di **PRIMER PA 300**. In caso di microlesioni o irregolarità diffuse del supporto si consiglia di rasare le superfici con **RASO PIU' 0.6/1.2** o con **RASOTEK 0.6/1.2**.

PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Diluire **GRECALE** con 10% in volume di acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a rullo o pennello in mano unica.

**AVVERTENZE**

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Predisporre i ponteggi in modo da dare esecuzione continua all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazione.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

**DATI TECNICI**

Diluizione	10% con acqua pulita
Consumo per mano	0,055 – 0,070 l/m <sup>2</sup>
Resa per mano	15-18 m <sup>2</sup> /l
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30'- 1 ora, Sovraverniciabile 3-4 h
Residuo secco a 105°C	55,0 ± 1,0%
Viscosità Brookfield	9.000 ± 2.500 cPs
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,34 ± 0,05 kg/l
pH	8,5 ± 0,5
Confezioni	Secchiello 14 l Secchiello 4 l
Colore	Bianco Colorato (tinte tenui)

**PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO**



**Direttiva 2004/42/CE: VOC**

Pitture opache per pareti e soffitti interni;  
VOC espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: 30,00  
Limite massimo: 30,00

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di **GRECALE**, fondo universale all'acqua pigmentato per interni ed esterni in grado di ridurre ed uniformare l'assorbimento delle superfici favorendo l'applicabilità delle idropitture, la loro copertura e uniformità di colore, in particolar modo sulle tinte brillanti, realizzato con microemulsione acrilica che gli conferisce un'ottima capacità di adesione e crea un ottimo strato d'aggancio per le idropitture, da diluire con acqua pulita dal 10 % in volume e applicata con pennello o rullo previa preparazione dei supporti.

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO