

## T501 RASO PIÙ 0.3

RASANTE FINITURA MINERALE PREMISCELATO, DI GRANA FINE, TRASPIRANTE, PER INTERNI ED ESTERNI



- Elevata adesione
- Elevata traspirabilità
- Buon potere riempitivo e livellante
- Facilità di applicazione
- Idoneo anche su rivestimenti plastici e calcestruzzo
- Armabile con Rete PB”



### CARATTERISTICHE

Il **RASO PIÙ 0.3** è un rasante premiscelato minerale, di grana fine, di tecnologia superiore, traspirante, innovativo, universale, di facile applicazione, ad alto potere di aggrappo ai supporti, di colore bianco, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici speciali, polvere di marmo “Perlato di Sicilia” ed additivi specifici, **marcato CE** secondo la norma **UNI EN 998-1**. Grazie alle sue caratteristiche è ideale come fondo di collegamento su qualsiasi tipologia di intonaco nuovo o vecchio, su calcestruzzo e su vecchie pitture o rivestimenti purchè solidi e compatti. E' indicato sia nelle nuove costruzioni che nell'ambito delle ristrutturazioni. Può essere decorato con pitture e rivestimenti a spessore previa applicazione dei relativi primer o può essere lasciato a vista proteggendolo con **IDROREP** per ottenere un effetto estetico di grande bellezza mediterranea.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite, esenti da oli, grassi e qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido applicare una mano di **PRIMER PA 300** o di **LIGHT TEK**. In presenza di pitture o rivestimenti con elevato degrado e/o scarsa adesione procedere con la loro rimozione.

In tutti i casi di ristrutturazione esterne eseguire idrolavaggio delle superfici.

### PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

### MODALITA' D'APPLICAZIONE

**RASO PIU' 0.3** si miscela nelle proporzioni di 8 lt d'acqua pulita per ogni sacco da 25 kg. Usare un agitatore elettrico a basso numero di giri ed impastare per un tempo non superiore ai 5 minuti fino ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo esente da grumi. Lasciare riposare per circa 10 minuti e mescolare brevemente prima dell'uso. L'impasto ottenuto dovrà essere utilizzato entro 2 - 3 ore dalla miscelazione.

Applicare in una o due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo in spugna.

**RASO PIU' 0.3** può essere armato annegando a fresco la RETE PB stendendola dall'alto al basso avendo cura di evitare formazioni di bolle e pieghe e sovrapponendo i teli per almeno 10 cm nelle giunzioni. Sugli spigoli di porte e finestre applicare dei rinforzi mediante ritagli di rete di 30x30 cm posizionati a 45°. Dopo circa 24 ore, applicare la seconda mano di **RASO PIU' 0.3** e dopo 7 giorni, a completa stagionatura, procedere con l'applicazione del primer e della finitura relativa.

### AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Predisporre i ponteggi in modo da dare esecuzione continua all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti e sormonti.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Usare tal quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il prodotto dovrà essere applicato entro 2-3 ore dalla miscelazione.
- Evitare che il RASOTEK 0.6 dopo la miscelazione, formi una pellicola in superficie; in tal caso, si consiglia rimescolare accuratamente l'impasto e quindi applicare.
- Il consumo può variare in funzione della tipologia del supporto e della modalità di applicazione.
- Su supporti lisci e/o inassorbenti, è consigliabile, previa leggera picchettatura delle superfici, l'applicazione di una mano di **PROMOTEK** come promotore d'adesione
- Il **RASO PIU' 0.3** non è idoneo sui sistemi di isolamento termo-acustico, tipo il nostro Sistema a Cappotto Thermocat.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

### PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

### DATI TECNICI

Granulometria	max 0,3 mm
Composizione	Leganti idraulici speciali – inerti selezionati – additivi speciali
Acqua d'impasto	32% ca
Reazione al fuoco	Classe A1
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	SD >50 m
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h0,5
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 0,7 N/mm <sup>2</sup>

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Confezioni	Sacco da 25 Kg
Resa	1,8/2,2 Kg per m <sup>2</sup> per mano
Stoccaggio	12 mesi in confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo e umidità

I valori di questo bollettino si riferiscono a prove di laboratorio effettuate in ambiente condizionato. Essi possono variare nella messa in opera a causa delle condizioni atmosferiche.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **RASO PIÙ 0.3**, rasante premiscelato minerale, di grana fine, di tecnologia superiore, traspirante, innovativo, universale, di facile applicazione, ad alto potere di aggrappo ai supporti, di colore bianco, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici speciali, polvere di marmo "Perlato di Sicilia" ed additivi specifici, **marcato CE** secondo la norma **UNI EN 998-1**, ideale come fondo di collegamento su qualsiasi tipologia di intonaco nuovo o vecchio, su calcestruzzo e su vecchie pitture o rivestimenti purchè solidi e compatti, indicato sia nelle nuove costruzioni che nell'ambito delle ristrutturazioni, decorato con pitture e rivestimenti a spessore previa applicazione dei relativi primer o lasciato a vista proteggendolo con IDROREP per ottenere un effetto estetico di grande bellezza mediterranea, da impastare con 8l di acqua pulita per ogni sacchetto da 25 kg, applicandolo in una o due mani con spatola liscia in acciaio inox e rifinito con frattazzo in spugna, avente un consumo medio di 1,8 / 2,2 kg per m<sup>2</sup> per mano,.

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

### PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO