

## T506 SUPERLISCIO HP

FINITURA EXTRA-BIANCA PREMISCELATA MINERALE SUPERFINE, DI TECNOLOGIA SUPERIORE, A BASE DI MARMO PERLATO DI SICILIA, AD ELEVATISSIMA TRASPIRABILITA', PER INTERNI ED ESTERNI



- Eccellente traspirabilità
- Ottima lavorabilità
- Effetto marmo liscio
- Applicabile anche su gesso
- Ideale su RASOPIU' 0.3 e RASOPIU' 0.6
- Proteggere con IDROREP se lasciato a vista all'esterno



### CARATTERISTICHE

**SUPERLISCIO HP** è una finitura minerale superfine extra-bianca ad effetto marmo liscio a base di marmo Perlato di Sicilia che gli conferisce ottima lavorabilità ed elevata durezza. **SUPERLISCIO HP** è dotato di elevatissima traspirabilità che lo rende idoneo nei cicli di deumidificazione. Grazie alla sua natura minerale è estremamente versatile, può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, sia come stucco di fondo che come stucco di finitura, sia a parete che a soffitto, sia su supporti nuovi che su supporti vecchi, infatti può essere applicato su intonaco, gesso, cartongesso e vecchie pitture purchè solide e compatte. Per applicazioni in esterno come finitura è obbligatorio proteggere con IDROREP, protettivo incolore silossanico.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite, esenti da oli, grassi e qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Su intonaci o vecchie pitture sferinanti applicare preventivamente una mano di **PRIMER PA 300** e attendere 3-4 ore prima di procedere.

### PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

### MODALITA' D'APPLICAZIONE

Aggiungere 9,5 lt d'acqua pulita ad ogni sacco da 20 kg e miscelare per un tempo massimo di 5 minuti con agitatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Su supporti cementizi o minerali inumidire la superficie. Procedere con l'applicazione della prima mano a rasare mediante spatola in acciaio inox: dopo circa 30-60 minuti applicare la seconda mano lisciando fino ad ottenere una superficie omogenea senza attaccature. Attendere almeno 48 h ed applicare **IDROREP** nel caso di utilizzo come finitura in esterno o **ACRIL PRIMER S500** nel caso di applicazione di idropitture.

### AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Usare tal quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura, comunque dovrà essere applicato entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Carteggiare solo se necessario, almeno dopo 12 ore.
- Spatole ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

### DATI TECNICI

Diluizione	9,5 l di acqua per sacchetto da 20 kg
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Granulometria	Max 0.2 mm
Intervallo per la carteggiatura	Minimo 12 ore
Sovraverniciabilità	48 ore
Consumo per mano	0,35 - 0,65 kg/m <sup>2</sup>
Confezioni	Sacchi da 20 Kg
Stoccaggio	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

### PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **SUPERLISCIO HP**, stucco minerale, superfine extra-bianco ad effetto marmo liscio a base di marmo Perlato di Sicilia che gli conferisce ottima lavorabilità ed elevata durezza, dotato di elevatissima traspirabilità che lo rende idoneo nei cicli di deumidificazione e che grazie alla sua natura minerale è estremamente versatile potendo essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, sia come stucco di fondo che come stucco di finitura, sia a parete che a soffitto, sia su supporti nuovi che su supporti vecchi, su intonaco, gesso, cartongesso e vecchie pitture purchè solide e compatte, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox e attendendo almeno 48 h prima di applicare obbligatoriamente **IDROREP** nel caso di utilizzo come finitura in esterno o **ACRIL PRIMER S500** nel caso di applicazione di idropitture.

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

### PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO