

T920 UNO PIU' LUCIDO

SMALTO ALCHIDICO ALL'ACQUA



- Pronto all'uso
- Elevate prestazioni
- Direttamente su metalli
- Supercoprente
- Resistente nel tempo
- Di facile applicazione

color
buildingBase
BiancaBase
Neutra

CARATTERISTICHE

UNO PIU' LUCIDO è uno smalto monocomponente alchidico all'acqua, inodore e dalla particolare resistenza all'abrasione, ai graffi e agli urti. Grazie alla sua tecnologia innovativa, **UNO PIU' LUCIDO** aderisce direttamente su tutti i tipi di metalli (**DTM Direct to metal**) ferro, lamiera zincata, ghisa, alluminio ecc. senza l'utilizzo della mano di fondo, proteggendoli a lungo da ruggine, dai fenomeni della corrosione e dagli agenti atmosferici. Per interno-esterno. Adatto per termosifoni e pannelli radianti grazie alle sue proprietà di resistenza al calore e agli sbalzi termici. Eccellente copertura già con una mano, ottima scorrevolezza e pennellabilità. Non ingiallente. Disponibile di colore bianco e colorabile con sistema tintometrico Color Building

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di calamina, ruggine non aderente, sporco, grasso, eventuali formazioni di sali, etc. Vecchie pitture se non ben ancorate devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico. In presenza di vecchie pitture in buono stato pulire, sgrassare, carteggiare o spazzolare il supporto. Su supporti in ferro nuovo, leghe metalliche e PVC applicare 1-2 mani direttamente di **UNO PIU' LUCIDO** previa pulizia del supporto. Su supporti in legno procedere all'applicazione preliminare di una mano di FONDOLEGGNO.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

UNO PIU' LUCIDO non necessita di diluizione, mescolare bene prima dell'uso. Se necessario utilizzare 5 % in volume di acqua per applicazioni a pennello, rullo o spruzzo. Attendere 24 h (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) prima di procedere all'applicazione della seconda mano.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 35°C
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto
- Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
- Non sovrapplicare con smalti alchidici sintetici a solvente.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono evidenziare differenze di tonalità.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per il medesimo manufatto e di terminare sempre l'applicazione in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Per ottenere un risultato estetico perfetto si consiglia di preferire attrezzi di qualità specifici per smalti ad acqua (pennelli a setole acriliche, rulli a pelo corto).
- Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso (max 5% in volume di acqua se necessario)
Consumo resa per mano: Resa per mano	0,07 – 0,08 l/m ² 12- 14 m ² /l
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 1 h Secco al tatto 3 h Sovraverniciabile 24 h
Viscosità Brookfield	6000 ± 2000 cPs
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,25 ± 0,05 kg/l a 20°C
pH	9 ± 0,5
Confezioni	Barattolo da 0,75 Lt Barattolo da 2,5 Lt
Colore	Bianco Colorato (sistema tintometrico Color Building)
Brillantezza (EN ISO 2813)	85 ÷ 90 gloss a 60° (bianco lucido)

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pitture per finiture e tamponature da interni / esterni per legno, metallo o plastica.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 70,00

Limite massimo : 130,00

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di smalto lucido alchidico all'acqua **UNO PIU' LUCIDO**, inodore, ad alte prestazioni,, dall'elevata durezza superficiale e resistenza all'abrasione, ai graffi e agli urti. Esente dal fenomeno del blocking, con brillantezza pari a 85 ± 5 unità a 60° (ISO 2813), applicato direttamente con due mani a pennello, rullo o spruzzo su supporti interni ed esterni in legno, ferro e metalli ferrosi, leghe metalliche, alluminio, PVC, lamiera zincata, etc., opportunamente sani, puliti e coesi per eseguire l'opera a regola d'arte. Specifico per la verniciatura di termosifoni e pannelli radianti.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO