

## T106 VITA FACILE

IDROPITTURA SUPERLAVABILE AD ELEVATISSIMA COPERTURA ADDITIVATA CON IONI D'ARGENTO



- Facilità di applicazione
- Elevatissima lavabilità
- Eccellente risultato con una mano
- Elevatissima copertura
- Ottimo punto di bianco
- Ottima resa



Base  
Bianca

Base  
Neutra



Diluire

Interni

Prodotto  
all'Acqua

### CARATTERISTICHE

**VITA FACILE** è un'idropittura superlavabile ad elevatissima copertura formulata con ioni d'argento a protezione del film, un principio antibatterico che permette il superamento del test specifico secondo la norma **ISO 22196**; grazie al suo elevato contenuto di titanio e resina e alle innovative cariche che lo compongono rappresenta il connubio ottimale tra elevatissima lavabilità, elevatissima copertura e punto di bianco andando a ricoprire un ruolo di primo piano nella decorazione di ambienti di pregio ove sono richiesti alti livelli di estetica e resistenza. La sua reologia è stata studiata per ottenere una facilità di applicazione ed una resa elevata. Grazie alla sua particolare formulazione si presta alla decorazione sia di superfici in cartongesso che superfici murarie di piccole e ampie dimensioni e in tutti quei casi in cui occorre ricoprire tinte forti. Raccomandata per la tinteggiatura e decorazione di intonaci interni sia nuovi che esistenti, sia civili che commerciali è ideale per la tinteggiatura di cucine, bagni, soffitti, camere, negozi, locali pubblici, showroom, ecc. Disponibile di colore bianco o nelle tinte realizzate con sistema tintometrico Color Building.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Stuccare eventuali crepe e fessure con **PERLA STUK**. Utilizzare preventivamente il primer specifico **ACRIL PRIMER S500** o **PRIMER PA 300** e attendere 3-4 ore prima di procedere.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire **VITA FACILE** con 20-30% in volume di acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a rullo, pennello o airless. Nel caso in cui sia necessario applicare una seconda mano applicare ad incrocio intervallando di circa 8-10 ore.

PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO

**AVVERTENZE**

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

**Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.**

**DATI TECNICI**

<b>Diluizione</b>	20-30% con acqua pulita
<b>Consumo per mano:</b>	0,100 – 0,12 l/m <sup>2</sup>
<b>Resa per mano:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.</b>	Fuori polvere 30' - 1 ora, Sovraverniciabile 8-10 h
<b>Residuo secco a 105°C</b>	72,0±1,0%
<b>Viscosità Brookfield</b>	35.000 ± 5000 cPs
<b>Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)</b>	1,64 ± 0,05 kg/l Base Bianca 1,40 ± 0,05 kg/l Base Neutra
<b>pH</b>	9 ± 0,5
<b>Confezioni</b>	Secchiello 14 l Secchiello 4 l
<b>Colore</b>	Bianco Colorato
<b>CLASSIFICAZIONE EN 13300</b>	
<b>Brillantezza (EN ISO 2813)</b>	Molto opaco (riflettanza < 5 geom 85°)
<b>Granulometria (EN 21524)</b>	Fine
<b>Potere coprente a 7m<sup>2</sup>/l (ISO 6504-3)</b>	Classe 1
<b>Abrasione a umido (ISO 11988)</b>	Classe 1

**Direttiva 2004/42/CE: VOC**

Pitture opache per pareti e soffitti interni;  
VOC espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: 30,00  
Limite massimo: 30,00

PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO



**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di **VITA FACILE**, idropittura superlavabile ad elevatissima copertura formulata con ioni d'argento a protezione del film, un principio antibatterico che permette il superamento del test specifico secondo la norma **ISO 22196** dotata di elevatissimo punto di bianco, studiata per ottenere una facilità di applicazione ed una resa elevata, da diluire con acqua pulita dal 20 al 30 % in volume e applicata con pennello, rullo o spruzzo previa preparazione dei supporti e applicazione di una mano di primer specifico **ACRIL PRIMER S500** o **PRIMER PA 300**.

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO